

Лист технической информации**Aqua-Seal® Uni-Primer**

Описание	Aqua-Seal Uni-Primer представляет грунтовочный лак на водной основе для покрытия паркета и других видов деревянных полов. Благодаря высокой эластичности этот продукт имеет более низкие характеристики бокового склеивания, чем другие водные лаки. Эти качества позволяют использовать его при работе с индустриальным паркетом. Он может также использоваться на приклеенном эластичным клеем паркете, на уложенной плавающим методом паркетной доске, а также на паркете при теплых полах. GiscodeW2+
Особые примечания	Aqua-Seal Uni-Primer является идеальным грунтовочным лаком для всей нашей серии водных лаков Aqua-Seal. Рекомендации по комбинации содержатся в листах технической информации соответствующих лаков. Не предназначен для использования в качестве лакового покрытия. Перед промежуточной шлифовкой первого слоя лака система должна полностью просохнуть.
Применение	Материал наносится равномерно валиком один раз насыщенным слоем. При слишком низком расходе на м ² существует опасность визуальной неравномерности после нанесения последующих слоев лака. Материал не пригоден для нанесения шпателем. После достаточного высыхания производится покрытие лаком без промежуточной шлифовки.
Специальные рекомендации	Aqua-Seal Uni-Primer не следует выливать на пол и затем распределять по поверхности паркета; оптимальная работа осуществляется из ведра. Такой вид работы снизит опасность возникновения «теней» на поверхности.
Высыхание	Во избежание чрезмерного набухания древесины, мы рекомендуем наносить в сутки валиком только один слой водного лака, чтобы у древесины было достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-4 часа лак может шлифоваться и по нему можно осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Не ранее, чем через 8-10 дней подвергать нагрузке, класть ковры или применять средства по уходу.
Расход	В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком: около 110-130 мл/м ² или 8-12 м ² /л
Хранение и транспортировка	Сохраняется в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.
Паркет с заводским лаковым покрытием	Этот грунтовочный лак не подходит для нанесения на лаковую поверхность паркета с заводским лаковым покрытием.
Ссылка	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации: - общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия - очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами - маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Состояние на 12/2008