

UniQuickPrimer[®] (прежнее название Spezial-Exotengrund)

Описание	UniQuickPrimer представляет собой импрегнирующий, быстро сохнувший грунт на основе искусственных материалов и спиртов для нанесения валиком или кистью. UniQuickPrimer подходит для большинства экзотических пород древесины и изолирует содержащиеся в этих породах вещества. Также изолируются остатки воска в щелях старых полов. UniQuickPrimer подходит ко всем содержащим растворители лакам нашей фирмы, а также почти ко всем водным лакам серии Aqua-Seal (Исключения: Aqua-Seal Monotor и Aqua-Seal EcoSilver). UniQuickPrimer сохраняет естественный тон древесины. Адгезия с основой и последующими слоями лака великолепна. Giscode G2
Применение	UniQuickPrimer наносится равномерно в один слой валиком или кистью. При проблемных основах целесообразно работать аппликатором, чтобы добиваться более глубокого проникновения материала в древесину. При использовании на сильно впитывающих основах (например, бук) целесообразно наносить UniQuickPrimer 2 раза валиком.
Высыхание	При 23°C/50% относительной влажности воздуха работа валиком/кистью примерно 45-60 минут на слой. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрасти. Нанесение разрешенных водных лаков серии Aqua-Seal осуществляется только после полного высыхания грунта; в противном случае возможны негативные визуальные эффекты. Продукт должен покрываться лаками не позднее, чем через 48 часов после его нанесения.
Расход	В зависимости от поверхности и способа нанесения: 1 слой валиком/кистью: около 110 – 120 мл/м ² или 8 – 10 м ² /л
Хранение и транспортировка	Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.
Ограничения по применению	UniQuickPrimer не используется на полах с особо сильной нагрузкой, установленных на эластичных конструкциях (например, спортивные полы).
Ссылка	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации: - общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия - очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами - маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Состояние на 12/2008