

**Лист технической информации****Aqua-Seal® Pafuki**

<b>Описание</b>	AQUA-SEAL Pafuki является шпаклевочным раствором на водной основе для самостоятельного приготовления дерева содержащей замазки или шпаклевочной массы для заделки углублений или шпаклевки, щелей, трещин деревянных покрытий всех видов, например, паркета, деревянного пола и т.п. Giscode W2+
<b>Применение</b>	<p>AQUA-SEAL Pafuki смешивается примерно с 10-20% древесной муки от предпоследней шлифовки (мин. зерно 100) до получения пригодной к шпаклевке массы. Щели до максимальной ширины в 2 мм хорошо заполняются и зашпаклеваются массой. При слишком бедном содержании (это значит при недостаточном добавлении древесной муки) масса несколько проседает в щелях при просыхании. При слишком густом приготовлении массы, иными словами при избыточном добавлении в нее муки, существует опасность, что после высыхания она будет недостаточно прочно связываться с деревом и при последующей шлифовке частично вырываться из заделанных щелей.</p> <p>Замешивать следует всегда в емкости, чтобы избежать образования пятен на древесине. Всегда следует замешивать древесную муку той породы, которая будет шпаклеваться. Щели более 2 мм должны перед обработкой быть заполнены опилками или предварительно обработаны более подходящими материалами, например, Aqua-Seal PAK-Stop, Pafudima или Pafudima Top-Elastic. Древесная мука и исправляемая поверхность должны быть очищены от воска и грязи.</p> <p>Смешанную с древесной мукой пасту следует быстро и по возможности без остатков нанести нашим шпателем Aqua-Seal Spachtel (нержавеющая сталь).</p> <p>После необходимого высыхания осуществляется последняя шлифовка. Эта шлифовка должна гарантировать, что на поверхности паркета не останется никаких остатков материала. Обработанный нашей шпаклевкой AQUA-SEAL Pafuki пол может покрываться всеми нашими лаками. Надо обращать внимание на достаточное просыхание массы!</p>
<b>Высыхание</b>	При 23°C/50% относительной влажности воздуха пригодна к шлифовке примерно через 60 минут. При заполнении больших щелей или углублений процесс высыхания до пригодности к шлифовке замедляется. Проводить последнюю шлифовку только после полного высыхания.
<b>Расход</b>	В зависимости от поверхности и способа нанесения:  1 слой шпаклевки: около 50 мл/м <sup>2</sup> или 20 м <sup>2</sup> /л В зависимости от вида и объема щелей и углублений расход может увеличиваться.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Сохраняется в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.
<b>Ссылка</b>	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листка технической информации: - общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия - очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами - маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

Состояние на 12/2008