

**Technisches Merkblatt****BergerPrimer<sup>®</sup> E**

<b>Описание</b>	2-компонентная грунтовка на основе высококачественных эпоксидных смол, не содержит растворителей, устойчива к омылению, не теряет объема. BergerPrimer E работает и как определенный вид гидроизоляции. Специально разработана для клея BergerBond P1, BergerBond P2/P2S и BergerBond M1/M1S. Пригодна как для впитывающих, так и для не впитывающих основ.	
<b>Технические данные</b>	Пропорция смешения:	2 : 1 по весу
	Giscode: RE1	
	Время обработки/открытой фазы:	20-30 минут
	Пригодна к дальнейшей работе через:	4-6 часов
	Время вентиляции:	не существует
	Пригодность для теплых полов:	да
	При проблемах с наличием остаточной влаги (опасность капиллярного подъема) BergerPrimer E может использоваться как гидроизоляция до максимальной влажности основы в 6% CM-измерения.	
	Все данные - при условии нормального микроклимата в помещении (23°C и 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от этих условий влечет за собой изменение указанных временных параметров!	
<b>Особые примечания</b>	Не наносить BergerPrimer E при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед укладкой клей и паркет акклиматизировать до одинаковой температуры.  При замесе больших количеств выделяется тепло из-за кинетики реакции.	
<b>Применение</b>	Вмешать компонент B в компонент A, гомогенно размешивать минимум в течение 3 минут при помощи подходящего электрического смесителя.  При нанесении грунтовки валиком (Berger-Seidle Schaumstoffrolle – валик из поролона) или кистью обращать внимание на равномерное нанесение.  При использовании в качестве гидроизоляции грунтовка BergerPrimer E наносится в два слоя. Слои наносятся перекрестно. Каждый слой должен высохнуть и создавать закрытую пленку, прежде чем будет наноситься следующий слой.  Последний слой должен быть присыпан песком в еще влажном состоянии, чтобы создалась хорошая адгезия с последующими слоями шпаклевки или клея.	
<b>Расход</b>	В качестве грунтовки около 300 - 700 г на квадратный метр.	
<b>Основа</b>	Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой, прочной, ровной. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» должно быть выполнено.  При постоянном подъеме влаги BergerPrimer E применяться не может.  Может комбинироваться с клеями BergerBond P1, P2, P2S, M1 и M1S.	
<b>Хранение / транспортировка</b>	Сохраняется в течение минимум 9 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде. Беречь от мороза!	
<b>Ссылка</b>	Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации: - Общие указания по использованию клеевых продуктов - Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности) - Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы	

Состояние на 04/10