

SIGIL MS

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СИЛАН-МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ГЕРМЕТИК ЧЕРНОГО ЦВЕТА – ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

SIGIL MS – клей-герметик на силановой основе с высокими эксплуатационными характеристиками, совершенно не содержащий изоцианатов, растворителей и силиконов. Продукт затвердевает при реакции с влагой и обеспечивает эластичную, прочную и влагонепроницаемую заделку швов, особенно подходящую для соединений деревянных напольных покрытий, расширительных швов и соединения между материалами различной природы (даже керамика, мрамор, грес...); в процессе затвердения не образуются пузыри или выемки, а характеристики адгезии и эластичности сохраняются на долгое время.

Только для внутренних работ. SIGIL MS не предназначен для склеивания пластиковых материалов, таких как ПВХ, полиэтилена и им подобных.

Технические данные

Физические характеристики (20°C – относительная влажность 60%)			
Внешний вид	Паста	Удельный вес	1,50 г/см ³
Время (20°C – относительная влажность 60%)			
Открытое время	30-40 мин.	Обрезка/Шлифовка	3-4 дня
Покрытие лаком	24 ч.	Скорость затвердения	3 мм в первые 24 ч.
Технические характеристики			
Ориентировочный расход	См. табл. в приложении	Твердость (Шор А, 14 дней)	40 – 45
Разрушающая нагрузка DIN 53504 (14 дн., 23°C, 55 % от.в.)	≥ 2 Н / мм ²	Удлинение при разрыве (DIN 53504, 14 дней)	~ 400%
Модуль упругости при 100% удлинении DIN 53504 (14 дн., 23°C, 55% от. в.)	~ 1Н/мм ²	Температура нанесения	от +5 до + 35 °С
Хранение и Маркировка			
Хранение в герметически закрытой заводской упаковке в сухом прохладном месте	18 мес.	Символы риска	НЕТ
Очистка инструментов	Solvente di lavaggio S/23; после затвердения – только механическая очистка		
Упаковки	Тубы 600 мл		

Способ применения

Проверить, чтобы поверхность была сухой, очищенной от пыли, жира и отслаивающихся частиц. Возможные остатки старого лака или воска должны быть удалены.

Особо гладким или стеклообразным поверхностям (керамика) следует придать шероховатость, ускорители адгезии не требуются.

Отрезать кончик тубы и вставить ее в специальный пистолет; выдавить продукт, проводя носиком по дну паза так, чтобы исключить попадание воздуха после затвердения. Прежде, чем образуется поверхностная пленка, разгладьте герметик шпателем и защитите от воды и солнечного излучения как минимум на 8-12 часов.

Примечания

- ✓ Учитывая типологию продукта, открытое время и скорость затвердения могут существенно варьироваться в зависимости от условий окружающей среды: при увеличении температуры и влажности скорость увеличивается и наоборот; время полного затвердения также зависит от размеров и глубины закрываемого шва.

TOVER®

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGGNO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



- ✓ В случае соединения материалов, отличных от приведенных в данном техническом описании, обратитесь в Службу технической поддержки Tover.
- ✓ SIGIL MS в общем может быть покрыт сверху лакокрасочными продуктами, но, тем не менее, учитывая многочисленность типологий лакокрасочных продуктов в продаже, целесообразно всегда делать предварительные испытания на адгезию. Продукт, уже затвердевший, можно обрабатывать также маслом.
- ✓ Теоретический расход продукта в погонных метрах:

ДЛЯ КАРТРИДЖА 600 МЛ				
ширина высота	0,5	0,75	1	1,5
0,5	24	16	12	9
0,75	16	10,5	8	5,5
1	12	8	6	4
1,5	9	5,5	4	2,5

- ✓ Для правильного функционирования эластичного герметика, обязательно, чтобы ширина стыка была прямо пропорциональна ширине деревянных досок и глубине самого стыка. Ориентировочно Вы можете воспользоваться следующей таблицей:

ШИРИНА ДОСКИ	ШИРИНА СТЫКА	ГЛУБИНА СТЫКА
35 мм	4-5 мм	4-5 мм
45 мм	4-5 мм	6 мм
50 мм	5-6 мм	6 мм
75 мм	8 мм	7 мм
100 мм	10 мм	8 мм

Нормы безопасности

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Строго соблюдайте все предписания, указанные на этикетке, и изучите карточку безопасности перед использованием продукта.

Отходы

Выбрасывайте неиспользованный продукт и пустые упаковки в соответствии с действующим местным законодательством.

TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLENGO (TO)
P.IVA 07783540011
R.E.A. n°920259
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
www.tover.com
e-mail: info@tover.com
Made in Italy



Рекомендации в настоящем техническом листке даны индикативно и не влекут нашей ответственности. Просим адаптировать советы по применению наших продуктов к условиям окружающей среды и обрабатываемым материалам. За дополнительной информацией о продуктах и их применении обращайтесь в Службу технической поддержки Tover.

REV.2 01-09-2009 Эта карточка аннулирует и заменяет предыдущую.