


КРАСКА COSWICK P71 SPORT MARKING

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	КРАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СПОРТИВНОЙ РАЗМЕТКИ ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВАЯ COSWICK P71 SPORT MARKING
	ПРЕИМУЩЕСТВА : <ul style="list-style-type: none"> • Отличная устойчивость к истиранию • Без запаха • Водный состав без органических растворителей • Пожаровзрывобезопасна
	СОСТАВ : Полиуретан-акриловая дисперсия, коалесцент, вода, пигменты, функциональные добавки

Соответствует стандартам ТУ ВУ 101040134.004-2015 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :





Краска для нанесения спортивной разметки полиуретан-акриловая «Coswick P71 SPORT MARKING» представляет собой водную дисперсию акриловых и уретановых полимеров с добавлением пигментов и различных вспомогательных веществ.

Краска «Coswick P71 SPORT MARKING» применяется для нанесения линий, отметок, разграничения зон на спортивных непокрытых деревянных полах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Расход:	100 – 160 г/м ²
Время высыхания:	Готовность к нанесению слоя лака – 1 – 2 часа
Срок годности:	12 месяцев

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ :

			
RAL 9000 БЕЛАЯ	RAL 3000 КРАСНАЯ	RAL 5010 СИНЯЯ	RAL 9005 ЧЕРНАЯ
1,0 кг Art: 4930-060001	1,0 кг Art: 4930-060003	1,0 кг Art: 4930-060004	1,0 кг Art: 4930-060002
3,0 кг Art: 4940-060001	3,0 кг Art: 4940-060003	3,0 кг Art: 4940-060004	3,0 кг Art: 4940-060002

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Подготовительные работы:

1. Поверхность очистить от пыли и загрязнений, обезжирить. Произвести шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 150 – 180. Удалить пыль.
2. Для достижения ровного покрытия и улучшения адгезионных свойств рекомендуется использовать грунтовку паркетную акриловую на водной основе "Coswick F01 PRIME".
3. После высыхания слоя грунтовки осуществить шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 150 – 180. Удалить пыль.
4. Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в течение всего периода нанесения и сушки.

Внимание! Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания краски. Минимальная температура применения краски плюс 15 °С.

Нанесение:

Внимание! Перед использованием краску необходимо перемешать. При необходимости краску можно разбавлять водой.

1. Наносить на поверхность специальным валиком для водных материалов. Равномерно распределить краску по поверхности, предупреждая его скопления. Осуществить шлифовку промежуточных слоев.
2. Зоны и линии следует наносить по «маске», сделанной при помощи малярного скотча, на поверхности пола. Сразу после нанесения краски необходимо удалить малярный скотч.
3. Наносить лак «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT» на поверхность. Равномерно распределить лак по поверхности, предупреждая его скопления. Осуществить шлифовку промежуточных слоев.

КРАСКА COSWICK P71 SPORT MARKING

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СПОРТИВНАЯ СИСТЕМА :

1 слой грунтовки паркетной акриловой на водной основе «Coswick F01 PRIME»
1 слой краски «Coswick P71 SPORT MARKING»
1– 2 слоя лака «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT»

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент легко отмывается водой. Остатки засохших отделочных материалов удаляются ацетоном.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза. При соблюдении этих условий продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.

