

# WAKOL D 3040 Концентрированная грунтовка

## Технические Информации

### Область применения

Концентрированная дисперсионная грунтовка для грунтования

- Основания на основе цемента, кальций сульфата и асфальта
- Бетонные основания
- Стяжки на основе магнезита с минеральными добавками
- Тщательно очищенная плитка
- Тераццо
- Деревянные доски
- гипсоволоконные плиты
- Стяжки на основе кальций сульфата
- водостойкие остатки клея

перед шпаклёвкой во внутренем помещении.

### Особые свойства



- не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610

- 1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
- 2) класс эмиссии по французскому законодательству
- 3) Дисперсные материалы для укладки, не содержащие растворителей
- 4) Предмет судового оборудования согласно директиве 2014/90/EU Notified Body 0736, модуль B и D. Декларация о соответствии доступна на [www.wakol.de](http://www.wakol.de)
- 5) Подходит для полов с подогревом
- 6) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

### Технические характеристики

Сырьевая основа:	Полиакриловая дисперсия
Соотношение смеси:	На цементных стяжках, бетоне, гипсоволоконных плитах 1 часть WAKOL D 3040 + 2 части воды; на литом асфальте, стяжках магнезита, плитки, фанере и

	водостойких остатках клея 1 часить WAKOL D 3040 + 1 часть воды
сушка:	на цементных стяжках и бетоне после визуального высыхания; на литом асфальте, плиточных и мозаичных полах и водостойких остатках клея время сушки не менее 60 минут; на покрытиях на основе сульфата кальция, магнезитовых стяжках, деревянных досках и гипсокартонных плитах время сушки 2 - 4 часа
Чистящее средство:	вода, прежде чем грунтовка высохнет
Срок хранения:	12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении:	не ниже +5 °С, чувствительность к морозу
Способ нанесения и расход <sup>7)</sup>	
WAKOL Валик для грунтовки, 11 мм	примерно 50 г/м <sup>2</sup> Концентрата
тонкошерстный велюровый валик	
Вспененный валик	

7) Расход зависит от поверхностной структуры и впитывающей способности основания.

## Основание

Основание и климатические условия помещения должны соответствовать требованиям действующих стандартов и информационных листов. Основание должно быть постоянно сухим, твердым, не иметь трещин, без загрязнений и веществ препятствующих приклеиванию. Вещества препятствующих приклеиванию необходимо удалить механическим путём.

Стяжки сульфата кальция в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими стандартами рекомендуется шлифовать и тщательно чистить пылесосом.

## Обработка

Основательно встряхнуть канистру перед использованием. Концентрат грунтовки WAKOL D 3040 развести водой в указанном отношении и грунтовочным валком WAKOL, велюровым или поролоновым валком нанести на основание, избегая образования потеков. Последующая работа со шпаклевкой производится после полного высыхания грунтовки, необходимо выдерживать соответствующее время сушки.

## Важные указания

Применять не ниже + 15°С температуры поверхности основания и +18 °С комнатной температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально 75%. Все данные относятся к температуре ок. 20 °С и относительной влажности воздуха 50 %.

Цветные пасты Wakol непригодны для окрашивания синтетических клеев с содержанием растворителей.

Не следует наносить грунтовку на магнезитовые стяжки с органическими наполнителями (ксилолитные стяжки).

Не следует использовать грунтовку в качестве основания для клея для паркета.

Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать воздействие, исключают всякое притязание по этим данным. Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.

Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под [www.wakol.com](http://www.wakol.com).

С появлением этой технической информации от 10.03.2020 все предыдущие версии теряют свою силу.